

## **RASAKOL**

ADESIVO RASANTE IN POLVERE

## **CARATTERISTICHE**

#### **COLORE**

grigio

### **PESO SPECIFICO**

1,4 kg/lt c.a.

## P. SPEC. DELLA MISCELA PRONTA ALL'USO

1,6 kg/lt c.a.

## **GRANULOMETRIA**

< 0,75 mm

## **SPESSORE MASSIMO PER MANO**

2 mm

#### **CONSUMI**

- incollaggio a piena superficie

 $2,5 - 3,5 \text{ kg/m}^2$ 

- incollaggio a punti

 $1.8 - 2.8 \text{ kg/m}^2$ 

rasatura rete

 $2,5 - 3,5 \text{ kg/m}^2$ 

## **ACQUA DI IMPASTO**

18%

## TEMPO DI LAVORABILITA'

min. 4 ore a 20° C

# FATTORE DI RESISTENZA ALL'UMIDITA'

 $\mu = 18 - 20$ 

## **CONFEZIONI**

sacco da 25 kg

## DESCRIZIONE

Adesivo e rasante in polvere fibrorinforzato, leganti idraulici, cariche minerali selezionate, additivi specifici e resine.

E' indicato sia per l'incollaggio di pannelli in polistirene espanso, sia per la realizzazione di rivestimenti termici "a cappotto" ed anche per la successiva rasatura con apposita rete.

La particolare formulazione permette di eseguire l'incollaggio ed anche la rasatura su fondi in intonaco, muratura, vecchi rivestimenti o calcestruzzo.

Il prodotto è particolarmente indicato per l'uso come rasante in caso di superficie con piccole cavillature, in quanto fibrorinforzato, inoltre in caso di cavillature più evidenti si presta anche alla rasatura con interposizione della eventuale rete in fibra di vetro.

La consistenza particolarmente pastosa, permette di applicare il prodotto senza colature o distacchi. All'atto dell'uso va aggiunta solamente l'acqua per l'impasto ( 4,5 litri per sacco), questo semplifica notevolmente l'utilizzo del prodotto in cantiere, si raccomanda di versare prima l'acqua e successivamente la polvere e di mescolare con l'aiuto di un trapano e una betoniera.

Il prodotto si applica a spatola dentata, con frattazzo d'acciaio oppure con cazzuola.

Le superfici da trattare devono essere ben pulite, ripulite da ogni parte incoerente ed in distacco.