

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



XILOX

PITTURA A BASE SILOSSANICA
PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Finitura opaca al quarzo extrafine

PESO SPECIFICO

kg/lit 1,510 ± 0,02

VOLUME SOLIDO

60% ± 1

APPLICAZIONE

pennello rullo

PREPARAZIONE DEL FONDO

Muro nuovo: 1 mano di XILOPRIMER

Muro vecchio: asportare completamente le vecchie pitture non ancorate ed applicare 1 mano di XILOPRIMER

DILUIZIONE

20/30% con acqua pulita

RESA

5/6 m² circa con 1 litro a due mani

ESSICCAZIONE

al tatto circa 2 ore; definitiva 24/48 giorni ca

sovraverniciatura 12 ore circa

COLORI

banco e cartella XILOX

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri - 5 litri - 2.5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

PROVE ESEGUITE

INDICE DI PERMEABILITA'

NORME UNI EN 1062 3

W = 0.090 Kg/m² H 0.5 (basso)

RESISTENZA DIFF. DI VAPORE

NORME UNI EN ISO 7783 2

Sd = 0.035 (medio)

RESISTENZA AL LAVAGGIO

LAVABILITA'

Superiore a 30.000 cicli GARDNER (dopo 20 gg)

DESCRIZIONE

Pittura per esterni ed interni a base di resine silossaniche in dispersione acrilica, idonea per qualsiasi superficie murale.

Prodotto in emulsione ad acqua, ecologico, non tossico né nocivo, in conformità a quanto richiesto dalla legge 256 del 29/5/74.

Conferisce alla superficie trattata la stessa traspirazione delle pitture a calce ed ai silicati, dona una idrorepellenza superiore a quella delle pitture al quarzo.