

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



CRISTALL 'Q

MICRO RIVESTIMENTO CALIBRATO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine acryl-versatiche

IMPIEGO

Interno- esterno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,700 ± 0,03

DILUIZIONE

15/30% con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo

PREPARAZIONE DEL FONDO

*asportare vecchie pitture non ancorate
ed applicare una mano di fissativo*

ESSICCAZIONE

*al tatto circa 2 ore; definitiva 8/10 gg
ca, secondo la perc. di umidità*

INTERVALLO

*tra la prima e la seconda mano 12 ore
ca*

RESA

*3/5 m² circa con 1 litro (secondo il
supporto)*

FATTORE DI RESISTENZA

ALL'UMIDITA'

μ = 312

COLORI

Solo bianco

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Pittura a base di inerti a granulometria calibrata per interni ed esterni, prodotta con materie prime selezionate, idonee a conferire al supporto trattato buona resistenza agli agenti atmosferici ed ottima traspirazione. Aderisce tenacemente ad ogni superficie murale purché asciutta e priva di polvere.

E' un prodotto di facile utilizzo, buona copertura ed ottima resa, particolarmente indicato per interni su supporti a premiscelamento in quanto in grado di uniformare la superficie anche se non perfettamente strutturata.