

PAVILUX

PITTURA PROTETTIVA

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

interno / estermp

PESO SPECIFICO

 $kg/lt 1,300 \pm 0,02$

DILUIZIONE

fino al 30% con diluente nitro

RESA

5 m² circa con 1 litro a due mani

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

CONFEZIONI

secchielli da kg 15 e 5

CONSERVAZIONE

in luogo temperato

SOVRAVERNICIATURA

6 ore circa

COLORI

Rosso ossido e grigio cemento

DESCRIZIONE

Pittura totale per la protezione di cemento armato, murature, fibrocemento, pietra, ecc.

Prodotto a base di resine metacriliche modificate.

Prodotto a base di resine metacriliche modificate, in grado di conferire alle superfici trattate durata e resistenza in tutte le condizioni ambientali.

Il prodotto è idoneo alla verniciatura di pavimentazioni industriali e civili, evitare l'uso in situazioni di umidità di risalita e nei casi di ristagno di oli, benzine e solventi vari.

Il prodotto è applicabile previa pulizia della superficie da trattare e stesura di una mano di FISSATIVO A SOLVENTE. Dopo circa 12 ore applicare PAVILUX a due mani, con un intervallo di circa 6 ore tra una mano e l'altra, il prodotto è calpestabile dopo circa 48 ore.

E' opportuno proteggere mani ed occhi durante l'applicazione, in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua pulita.

- ♣ Impermeabile all'acqua
- Buona permeabilità al vapore
- Ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- Resistenza al calore ed al gelo
- Inattaccabile da muffe e batteri
- Applicabile in ogni condizione atmosferica