

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



RULLATO

RIVESTIMENTO PLASTICO A BUCCIA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine versati che

IMPIEGO

esterno - interno

ASPETTO

pasta densa

PESO SPECIFICO

kg 1,645 $\pm$ 0,03

FUORI POLVERE

4 ore circa

ESSICCAZIONE

*al tatto 24 ore circa;
definitiva 10/15 gg circa
secondo la perc. di umidità*

RESA

Kg 1,2 per m²

COLORI

cartelle colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

E' un rivestimento plastico continuo, al quarzo, ad effetto buccia d'arancia.

Si stende a pennello, rullo o spatola e si finisce con apposito rullo ovoidale in spugna o con rullo in gomma.

Il prodotto deve essere diluito dal 3 al 7% con acqua pulita secondo del rilievo che si vuole ottenere.

Indurisce nel tempo conservando ottima elasticità, è perciò indicato anche su strutture soggette a leggeri assestamenti, come i prefabbricati.

Se ne garantisce la lavabilità e l'idrorepellenza.