

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



INTONACHINO SILOSSANICO

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,600 ± 0,05

APPLICAZIONE

Frattazzo in acciaio inox o plastica

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Non applicare con temperature inferiori a +6° C

Proteggere le superficie trattate da pioggia o da forte esposizione al sole

RESA

0,800 m²/kg per mano nell tipo fine

COLORI

Cartella colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 25 kg

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - teme il gelo

V.O.C.

Cat A/c 2010

DESCRIZIONE

Intonaco a grana fine, a base di resine silossaniche e di altre sostanze minerali e pigmenti inorganici.

La sua composizione di origine minerale ne fa un prodotto assolutamente idrorepellente nonché traspirante ed in grado di prevenire la formazione di condense.

La sua alcalinità lo rende estremamente resistente ad alghe e muffe ed agli agenti atmosferici, inoltre è dotato di una forte stabilità della tinta.

Il prodotto si applica su muro nuovo o idrosabbiato; occorre preparare il fondo stendendo una mano di XILOXPRIMER e successivamente due mani di INTONACHINO SILOSSANICO, prodotto pronto all'uso, attendendo almeno 24 ore tra una mano e l'altra.