

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



INTONACHINO SINTETICO

RIVESTIMENTO PLASTICO
CONTINUO

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,600 ± 0,05

APPLICAZIONE

Spatola

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Non applicare con temperature inferiori a +6° C

Proteggere le superficie trattate da pioggia o da forte esposizione al sole

RESA

0,800 m²/kg per mano

COLORI

Cartella colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 25 kg

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - teme il gelo

V.O.C.

Cat A/c 2010

DESCRIZIONE

Intonaco a grana superfine, a base di resine sintetiche ed altre materie prime selezionate e di ottima qualità.

Le caratteristiche delle materie prime che lo compongono ne fanno un prodotto altamente traspirante e dotato di ottime qualità anticondensa.

Il prodotto si applica su muro nuovo o idrosabbiato, comunque privo di polvere, occorre preparare il fondo stendendo una mano di FISSATIVO ACRILICO o a SOLVENTE e successivamente si procede con l'applicazione di INTONACHINO SINTETICO, preferibilmente a due mani, attendendo almeno 24 ore tra una mano e l'altra, il prodotto è pronto all'uso.