

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



HIDRA GRIP

PASSIVANTE ANTIRUGGINE PER
FERRI DI ARMATURA E PROMOTORE
DI ADESIONE PER MALTA DA
RIPRISTINO

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: polvere

Tipo di resina/legante: vinilica / cementizia

Caratteristiche prestazionali

pH: 12

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5° C max + 40° C

Umidità relativa ambiente: max 80%

Attrezzatura

Miscelare con agitatore a basso numero di giri, applicare con pennello e cazzuola.

Miscelazione

Tipo: acqua

Rapporto di miscelazione

Miscelare con il 32% di acqua: una confezione da 5 kg con 1,6 l di acqua sotto energica agitazione.

Evitare di impastare a mano

Tempo di vita impasto a ~ 20° C

1 ora agitando di tanto in tanto

Preparazione del supporto

I supporti devono essere sani, esenti da materiali incoerenti, polvere, oli, vernici, cere, tempere, calce idrata, film d'acqua e quant'altro li renda antiadesivi. È importante che il sottofondo in calcestruzzo venga accuratamente bagnato, attendere l'evaporazione dell'acqua superficiale prima di applicare la boiacca d'aggancio.

Modalità di applicazione

Preparare in recipiente 1,25 l di acqua, aggiungere lentamente e sotto energica agitazione 5 kg di Hidra® Grip, continuare a miscelare con agitatore meccanico per almeno 5 minuti fino ad avere una sospensione omogenea e priva di grumi. Attendere 5 minuti agitando di tanto in tanto la sospensione prima dell'applicazione. L'applicazione va eseguita a pennello avendo cura di ricoprire perfettamente tutti i ferri d'armatura preventivamente spazzolati.

Dopo circa 1 ora applicare una seconda mano, interessando anche la porzione di calcestruzzo in prossimità del ferro da risanare.

Essiccazione o indurimento a ~ 23° C

La posa in opera della malta da ripristino va fatta quando Hidra® Grip è ancora fresca: tempo di attesa 20' - 30' max. Nel caso che Hidra® Grip sia indurito ripetere una nuova mano d'aggancio.

Resa

Consumo al m²: 1,7 kg per mm di spessore

GENERALITA' IMPIEGO

Denominazione

Hidra® Grip

Descrizione

Prodotto in polvere a base di cementi modificati, inerti

selezionati, leganti polimerici alcaliresistenti ed additivi specifici.

Opportunamente studiato per consentire una perfetta

passivazione di ferri d'armatura e promuovere l'adesione delle

malte da ripristino sul calcestruzzo da ripristinare.

Classificazione

Prodotto per strato di fondo in polvere, monocomponente, ad

essiccamento fisico, opaco, vinilico.

Destinazione

Esterno/Interno

Idoneità supporti

Calcestruzzo, ferri d'armatura

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Secchielli da 5 kg

Conservazione

Temperatura: min. + 5° C max + 30° C

Stabilità nelle confezioni integre ed al riparo dall'umidità: 12

mesi

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiede etichettatura di pericolo in base alla direttiva

60/2001/CE e successive modifiche e integrazioni.

Avvertimenti per l'utilizzatore

La sostanza concentrata può dare un effetto irritante sulla pelle.

Vedi scheda di sicurezza

Gradevolezza olfattiva

Cemento

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnicoscientifiche.

Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico